



SCHEDA TECNICA

Dati rilevati dalla scheda tecnica del nostro fornitore

Denominazione prodotto: **TERMOFORM10B/A materiale polimerico solido a cellule**

Composizione	E.V.A. + P.E. Espanso
Struttura a cellule	Chiuse
Colore	Multicolor
Densità (UNI EN 10902)	0,170/0,180 Kg/dm ³
Assorbimento acqua (ASTM D 1056)	4,30 %
Range di temperatura di stabilità del materiale	-10° C + 70° C
Allungamento a rottura – (ASTM D 412)	> 150%
Resistenza a rottura (ASTM D 412)	2,6 MPa
Resistenza a lacerazione (ASTM D 624)	0.83 KN/m
Resistenza alla compressione (ASTM 1056/85)	1,4 MPa
Durezza	85 Shore 00

Le informazioni sopra citate devono essere considerate come una guida; infatti, siccome le condizioni ambientali di utilizzo generalmente non corrispondono a quelle dei metodi di prova, i dati tecnici devono essere considerati come puramente indicativi e non implicano responsabilità da parte di Corazza srl.