



## بطاقة تقنية

البيانات المتعلقة ببطاقة السلامة لموردنا

### C12 - C18 - C25 (جلد نباتي)

تعريف المنتج:

#### المواصفات:

جلد مذبوغ بالكامل بمواد نباتية وملمع.  
المواد الأولية: أكتاف وجوانب من مصدر أوروبي، معظمها من فرنسا؛ جميع الأكتاف تم اختيارها للأحزمة.  
المقاس: الأكتاف - 1,20 / 1,35 متر مربع (15/13 قدم مربع)  
الجوانب - 0,80 / 1,00 متر مربع (10/8 قدم مربع)  
السماكات: الأكتاف - من 1,0 ملم لغاية 2,8/3,0 ملم كحد أقصى  
الجوانب - من 1,0 ملم لغاية 1,6/1,8 ملم كحد أقصى  
الألوان: المنتج متوفر بلون فريد.  
مجالات الاستخدام: أحزمة، منتجات جلدية، السروج، تقويم الأعضاء، منتجات تقنية.

#### الضمانات

لائحة المجلس الأوروبي (CE) رقم 2006/1907 الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس لائحة الاتحاد الأوروبي لاستخدام وتقييم المواد الكيميائية - Reach

تتطابق الجلود التي ننتجها مع لائحة الاتحاد الأوروبي لتقييم واستخدام المواد الكيميائية «REACH»؛ ومن ثم سواء بالنسبة للمواد المرشحة للدخول في الملحق رقم 14 و للمواد المدرجة في الملحق 17، تحترم شركتنا الشروط التي تنص عليها اللوائح السارية.

#### إتفاقية واشنطن

لم يتم تصنيع منتجاتنا بأجزاء من أنواع الحيوانات الواردة في «إتفاقية واشنطن» والتي تم اعتمادها في إيطاليا بالقانون رقم 874 بتاريخ 19/12/1975 وتعديلاته اللاحقة.  
لم يتم قتل أي حيوان للاستفادة من جلده، والمواد الخام التي نستخدمها هي منتجات ثانوية ناتجة عن الصناعات الغذائية.

#### الجودة.

تم تصنيع منتجاتنا ضمن هيكل تنظيمي وإنتاجي يتماشى مع اللائحة الأوروبية UNI EN ISO 9002.

المواد	الكمية التي تم قياسها	حدود النظام 1
درجة الدباغة (1)	<65%	≤40%
الفورمالديهايد (1)	> 5,0 ملغم/كغم	≥ 75 ملغم/كغم
TCP (ثلاثي كلورو الفينول) (1)	> 0,05 ملغم/كغم	≥ 1 ملغم/كغم



## بطاقة تقنية

## البيانات المتعلقة ببطاقة السلامة لموردنا

$1 \geq$ ملغم/كغم	$0,05 >$ ملغم/كغم	TeCP (رباعي كلورو الفينول) (1)
$1 \geq$ ملغم/كغم	$0,05 >$ ملغم/كغم	PCP (خماسي كلورو الفينول) (1)
$3 \geq$ ملغم/كغم	$0,05 >$ ملغم/كغم	كروم 6
$\geq 0,3\%$	$> 0,1\%$	(1) المحتوى الكامل من: . كروم (CR) . ألومنيوم (Al) . تيتانيوم (Ti) . الزركونيوم (Zr) . حديد (Fe)
$1 \geq$ ملغم/كغم	$0,5 >$ ملغم/كغم	نسبة الكاديوم (Cd) (1)
$3 \geq$ ملغم/كغم	$0,5 >$ ملغم/كغم	نسبة الرصاص (Pb) (1)
لا توجد	غير ذات قيمة	ملونات الأزو 2

1- النسب المحددة بواسطة اللائحة 10885 و 2000 (جلود مذبوغة بمواد نباتية - التعريف، الخواص والمتطلبات)  
2- والتي تنص عليها اللائحة REACH (CE) n.1907/2006

**ملاحظة:** تم عمل التحاليل على جلود أخذت كعينات التحاليل الكيماوية تتكرر كل ستة أشهر.

## نصائح النقل

لا داعي لاتباع أنظمة معينة لنقل المنتج.

## التخزين

تجنب الأماكن الرطبة.  
حماية المنتج من الضوء؛ المنتج قد يتغير لونه في حال تعرضه لأشعة الشمس.

## المعالجة

التعامل مع المنتج بعناية، منتج سهل الخدش.