



## FICHE TECHNIQUE

### Données relevées sur la fiche technique de notre fournisseur

**IDENTIFICATEUR DE PRODUIT :** C12 – C18 – C25  
(CUIR TANNÉ VÉGÉTAL)

#### Caractéristiques :

Description : peau tannée entièrement à l'aide de végétaux et glacée.  
Matière première : épaules et flancs d'origine européenne, essentiellement française ; toutes les peaux sont sélectionnées pour réaliser des ceintures.  
Taille : épaules – 1,20/1,35 m<sup>2</sup> (13/15 pieds carrés)  
flancs – 0,80/1,00 m<sup>2</sup> (8/10 pieds carrés)  
Épaisseurs : épaules – de 1,0 mm jusqu'à un maximum de 2,8/3,0 mm  
flancs – de 1,0 mm jusqu'à un maximum de 1,6/1,8 mm  
Coloris : l'article est disponible en un seul coloris.  
Utilisation : ceintures, maroquinerie, sellerie, orthopédie, articles techniques.

#### Garanties :

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil - « REACH »

Nos peaux sont conformes au règlement « REACH », par conséquent, que ce soit pour les substances destinées à être insérées dans l'annexe XIV que pour celles insérées dans l'annexe XVII, notre entreprise respecte les limites prévues par la réglementation en vigueur.

#### Convention de Washington

Notre produit n'a pas été réalisé avec des parties d'espèces animales mentionnées dans la « Convention de Washington » qui a été ratifiée en Italie par la loi n° 874 du 19/12/1975 et ses amendements ultérieurs.

Aucun animal n'a été tué pour sa peau, le cuir brut que nous utilisons est un sous-produit de l'industrie alimentaire.

#### Qualité

Nos produits ont été réalisés dans le cadre d'un système organisationnel et productif en conformité à la norme UNI EN ISO 9002.

**FICHE TECHNIQUE****Données relevées sur la fiche technique de notre fournisseur**

substance	quantité relevée	limite d'après la norme <sup>1</sup>
Degré de tannage (1)	>65 %	≥40 %
Formaldéhyde (1)	<5,0 mg/kg	≤75 mg/kg
TCP (Trichlorophénol) (1)	<0,05 mg/kg	≤1 mg/kg
TeCP (Tétrachlorophénol) (1)	<0,05 mg/kg	≤1 mg/kg
PCP (Pentachlorophénol) (1)	<0,05 mg/kg	≤1 mg/kg
Chrome VI	<0,05 mg/kg	≤3 mg/kg
Teneur totale en : (1) . Chrome (CR) . Aluminium (Al) . Titane (Ti) . Zirconium (Zr) . Fer (Fe)	<0,1 %	≤0,3 %
Teneur en cadmium (Cd) (1)	<0,5 mg/kg	≤1 mg/kg
Teneur en Plomb (Pb) (1)	<0,5 mg/kg	≤3 mg/kg
Colorants azoïques <sup>2</sup>	nombre	absents

1 - Limites établies par la norme UNI 10885, éd. 2000 (« cuir soumis au tannage végétal » – définition, caractéristiques et conditions requises »)

2 - Voir Règlement (CE) n° 1907/2006 « REACH »

**N.B. :** les analyses ont été réalisées sur des échantillons de cuirs prélevés  
Analyses chimiques réalisées tous les semestres.

**Recommandations****Manutention**

Aucune norme particulière n'est requise pour la manutention du produit.

**Stockage**

éviter les endroits humides.

à protéger de la lumière; le coloris de l'article peut varier si celui-ci est soumis au rayonnement solaire.

**Traitement**

manipuler avec soin ; l'article tend à se rayer facilement.