

Corazza S.r.l.

Via Sandro Pertini, 37
40062 Molinella (BO)
Tel. +39(0)51/88.18.77
Fax +39(0)51/6902146
[e-mail : info@corazzagroup.com](mailto:info@corazzagroup.com)



Scheda Tecnica n°

Revisione n°

Data di Revisione

4

30.05.22

SCHIUMA DI LATICE AZZURRO

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore	Unità di misura	Rapporto di prova
Densità	UNI EN ISO 845:2009	0,398	g/cm ³	6127-18
Durezza Shore A	UNI EN 868:2005	21	ShA	6127-18
Stress di trazione massimo	UNI 6065:2001	0,525	MPa	6127-18
Allungamento a trazione massima	UNI 6065:2001	130	%	6127-18
Deformazione residua	UNI EN ISO 815-1:2015	14	%	6127-18
Prova di infiammabilità	ISO 8191-1:1987	Test superato		AD-RP003-04
Densità ottica fumi	ASTM E 662:1995	11,3		AD-RP002-04
Dose potenziale tossica (indice di tossicità)	UNI EN 12523.2001	1,84	gmin/m3	AD-RP001-04
Permeabilità al vapor acqueo	ASTM E 96:2000	0,048	g/(cm ² ·24h)	C-RP014-04
Variazione di spessore (prova di invecchiamento)	UNI 8069.1980	1,40	%	C-RP010-04
Variazione di massa (prova di invecchiamento)	UNI 8069:1980	2,49	%	C-RP010-04