



10 البطاقة التقنية
3 مراجعة رقم
30.05.19 تاريخ المراجعة

رغوة مطاط لون أزرق

المواصفات	اللائحة المرجعية	قيمة	وحدة القياس	تقرير التجربة
الكثافة	UNI EN ISO 845:2009	0,398	غم/سم ³	6127-18
جهاز قياس الصلابة Shore A	UNI EN 868:2005	21	ShA	6127-18
أقصى جهد للسحب	UNI 6065:2001	0,525	ميغا باسكال	6127-18
أقصى استطالة عند السحب	UNI 6065:2001	130	%	6127-18
تشوه متبقي	UNI EN ISO 815-1:2015	14	%	6127-18
تجربة الاشتعال	ISO 8191-1:1987		تجربة ناجحة	AD-RP003-04
امتصاص الضوء للأذخنة	ASTM E 662:1995	11,3		AD-RP002-04
الجرعة السامة المحتملة (مؤشر السمية)	UNI EN 12523.2001	1,84	غم/د/م ³	AD-RP001-04
نفاذية بخار الماء	ASTM E 96:2000	0,048	غم/(سم ² 24 ساعة)	C-RP014-04
التغيير في السمك (تجربة التقادم)	UNI 8069.1980	1,40	%	C-RP010-04
التغيير في الكتلة (تجربة التقادم)	UNI 8069:1980	2,49	%	C-RP010-04