

Corazza S.r.l.

Via Sandro Pertini, 37
40062 Molinella (BO)
Tel. +39(0)51/88.18.77
Fax +39(0)51/6902146
e-mail: info@corazzagroup.com



Technisches Datenblatt Nr. **10**
Überarbeitung Nr. **3**
Datum der Überarbeitung **30.05.19**

HELLBLAUER LATEXSCHAUM

Eigenschaft	Bezugsnorm	Wert	Maßeinheit	Prüfbericht
Dichte	UNI EN ISO 845:2009	0,398	g/cm ³	6127-18
Shore-Härte A	UNI EN 868:2005	21	ShA	6127-18
Maximale Zugbelastung	UNI 6065:2001	0,525	MPa	6127-18
Maximale Zugkraftdehnung	UNI 6065:2001	130	%	6127-18
Bleibende Verformung	UNI EN ISO 815-1:2015	14	%	6127-18
Entzündbarkeitstest	ISO 8191-1:1987	Test bestanden		AD-RP003-04
Optische Rauchdichte	ASTM E 662:1995	11,3		AD-RP002-04
Dosis Toxisches Potential (Toxizitätsindex)	UNI EN 12523:2001	1,84	g-min/m ³	AD-RP001-04
Wasserdampfdurchlässigkeit	ASTM E 96:2000	0,048	g/(cm ² ·24h)	C-RP014-04
Stärkenänderung (Alterungsprüfung)	UNI 8069:1980	1,40	%	C-RP010-04
Massenänderung (Alterungsprüfung)	UNI 8069:1980	2,49	%	C-RP010-04