

Corazza S.r.l.

Via Sandro Pertini, 37
40062 Molinella (BO) Italia
Tel. +39-051/881877
Fax +39-051/6902146
e-mail: info@corazzagroup.com



Ficha Técnica n° 10
Revisión n° 3
Fecha de Revisión 30.05.19

ESPUMA DE LÁTEX AZUL

Característica	Norma de referencia	Valor	Unidad de medida	Informe de prueba
Densidad	UNI EN ISO 845:2009	0,398	g/cm ³	6127-18
Dureza Shore A	UNI EN 868:2005	21	ShA	6127-18
Estrés de tracción máximo	UNI 6065:2001	0,525	MPa	6127-18
Alargamiento a tracción máxima	UNI 6065:2001	130	%	6127-18
Deformación residual	UNI EN ISO 815-1:2015	14	%	6127-18
Prueba de inflamabilidad	ISO 8191-1:1987	Test aprobado		AD-RP003-04
Densidad óptica humos	ASTM E 662:1995	11,3		AD-RP002-04
Dosis potencial tóxica (índice de toxicidad)	UNI EN 12523.2001	1,84	g·min/m ³	AD-RP001-04
Permeabilidad al vapor ácuo	ASTM E 96:2000	0,048	g/(cm ² ·24h)	C-RP014-04
Variación de espesor (prueba de envejecimiento)	UNI 8069.1980	1,40	%	C-RP010-04
Variación de masa (prueba de envejecimiento)	UNI 8069:1980	2,49	%	C-RP010-04