

Corazza S.r.l.

Via Sandro Pertini, 37
40062 Molinella (BO) Italie
Tél. +39-051/881877
Fax +39-051/6902146
Courriel : info@corazzagroup.com



Fiche technique n° 10
Révision n° 3
Date de révision 30/05/19

MOUSSE DE LATEX BLEU CIEL

Caractéristique	Norme de référence	Valeur	Unité de mesure	Rapport d'essai
Densité	UNI EN ISO 845:2009	0,398	g/cm ³	6127-18
Dureté Shore A	UNI EN 868:2005	21	ShA	6127-18
Contrainte de traction maximale	UNI 6065:2001	0,525	MPa	6127-18
Allongement sous traction maximale	UNI 6065:2001	130	%	6127-18
Déformation résiduelle	UNI EN ISO 815-1:2015	14	%	6127-18
Essai d'inflammabilité	ISO 8191-1:1987	Essai concluant		AD-RP003-04
Densité optique fumées	ASTM E 662:1995	11,3		AD-RP002-04
Dose potentielle toxique (indice de toxicité)	UNI EN 12523.2001	1,84	g·min/m ³	AD-RP001-04
Perméabilité à la vapeur d'eau	ASTM E 96:2000	0,048	g/(cm ² ·24h)	C-RP014-04
Variation d'épaisseur (essai de vieillissement)	UNI 8069.1980	1,40	%	C-RP010-04
Variation de masse (essai de vieillissement)	UNI 8069:1980	2,49	%	C-RP010-04