

Corazza S.r.l.

Via Sandro Pertini, 37

40062 Molinella (BO)

Tel. +39(0)51/88.18.77

Fax +39(0)51/6902146

[e-mail : info@corazzagroup.com](mailto:info@corazzagroup.com)



Scheda Tecnica n°

Revisione n°

4

Data di Revisione

30.05.22

SCHIUMA DI LATICE BIANCO

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore	Unità di misura	Rapporto di prova
Densità	UNI EN ISO 845:2009	0,157	g/cm ³	6124-18
Durezza Shore A	UNI EN 868:2005	6	ShA	6124-18
Stress di trazione massimo	UNI 6065:2001	0,210	MPa	6124-18
Allungamento a trazione massima	UNI 6065:2001	127	%	6124-18
Deformazione residua	UNI EN ISO 815-1:2015	38	%	6124-18
Prova di infiammabilità	ISO 8191-1:1987	Test superato		AD-RP003-04
Densità ottica fumi	ASTM E 662:1995	13,6		AD-RP002-04
Dose potenziale tossica (indice di tossicità)	UNI EN 12523.2001	0,74	gmin/m ³	AD-RP001-04
Permeabilità al vapor acqueo	ASTM E 96:2000	0,065	g/(cm ² ·24h)	C-RP014-04
Variazione di spessore (prova di invecchiamento)	UNI 8069.1980	0,07	%	C-RP010-04
Variazione di massa (prova di invecchiamento)	UNI 8069:1980	2,20	%	C-RP010-04