

Corazza S.r.l.

Via Sandro Pertini, 37

40062 Molinella (BO) Italy

تلفون +39 051 881877

فاكس +39 051 6902146

e-mail: info@corazzagroup.com

11

البطاقة التقنية

3

مراجعة رقم



30.05.19

تاريخ المراجعة

رغوة مطاط لون أبيض

المواصفات	اللائحة المرجعية	قيمة	وحدة القياس	تقرير التجربة
الكثافة	UNI EN ISO 845:2009	0,157	غم/سم ³	6124-18
جهاز قياس الصلابة Shore A	UNI EN 868:2005	6	ShA	6124-18
أقصى جهد للسحب	UNI 6065:2001	0,210	ميغا باسكال	6124-18
أقصى استطالة عند السحب	UNI 6065:2001	127	%	6124-18
تشوه متبقي	UNI EN ISO 815-1:2015	38	%	6124-18
تجربة الاشتعال	ISO 8191-1:1987		تجربة ناجحة	AD-RP003-04
امتصاص الضوء للأدخنة	ASTM E 662:1995	13,6		AD-RP002-04
الجرعة السامة المحتملة (مؤشر السمية)	UNI EN 12523.2001	0,74	غم/د ³ م	AD-RP001-04
نفاذية بخار الماء	ASTM E 96:2000	0,065	غم/(سم ² 24 ساعة)	C-RP014-04
التغيير في السمك (تجربة التقدّم)	UNI 8069.1980	0,07	%	C-RP010-04
التغيير في الكتلة (تجربة التقدّم)	UNI 8069:1980	2,20	%	C-RP010-04