

Corazza S.r.l.

Via Sandro Pertini, 37

40062 Molinella (BO) Italia

Tel. +39-051/881877

Fax +39-051/6902146

e-mail: info@corazzagroup.com



Ficha Técnica n° 11

Revisión n° 3

Fecha de Revisión 30.05.19

ESPUMA DE LÁTEX BLANCO

Característica	Norma de referencia	Valor	Unidad de medida	Informe de prueba
Densidad	UNI EN ISO 845:2009	0,157	g/cm ³	6124-18
Dureza Shore A	UNI EN 868:2005	6	ShA	6124-18
Estrés de tracción máximo	UNI 6065:2001	0,210	MPa	6124-18
Alargamiento a tracción máxima	UNI 6065:2001	127	%	6124-18
Deformación residual	UNI EN ISO 815-1:2015	38	%	6124-18
Prueba de inflamabilidad	ISO 8191-1:1987	Test aprobado		AD-RP003-04
Densidad óptica humos	ASTM E 662:1995	13,6		AD-RP002-04
Dosis potencial tóxica (índice de toxicidad)	UNI EN 12523.2001	0,74	gmin/m ³	AD-RP001-04
Permeabilidad al vapor ácuo	ASTM E 96:2000	0,065	g/(cm ² ·24h)	C-RP014-04
Variación de espesor (prueba de envejecimiento)	UNI 8069.1980	0,07	%	C-RP010-04
Variación de masa (prueba de envejecimiento)	UNI 8069:1980	2,20	%	C-RP010-04