

# Corazza S.r.l.

Via Sandro Pertini, 37

40062 Molinella (BO) Italy

تلفون +39 051 881877

فاكس +39 051 6902146

e-mail: [info@corazzagroup.com](mailto:info@corazzagroup.com)

9 البطاقة التقنية

3 مراجعة رقم

30.05.19 تاريخ المراجعة



## رغوة مطاط لون أصفر

المواصفات	اللائحة المرجعية	قيمة	وحدة القياس	تقرير التجربة
الكثافة	UNI EN ISO 845:2009	0,219	غم/سم <sup>3</sup>	6125-18
جهاز قياس الصلابة Shore A	UNI EN 868:2005	7	ShA	6125-18
أقصى جهد للسحب	UNI 6065:2001	0,244	ميغا باسكال	6125-18
أقصى استطالة عند السحب	UNI 6065:2001	117	%	6125-18
تشوه متبقي	UNI EN ISO 815-1:2015	20	%	6125-18
تجربة الاشتعال	ISO 8191-1:1987		تجربة ناجحة	AD-RP003-04
امتصاص الضوء للأدخنة	ASTM E 662:1995	11,9		AD-RP002-04
الجرعة السامة المحتملة (مؤشر السمية)	UNI EN 12523.2001	1,15	غم/د <sup>3</sup>	AD-RP001-04
نفاذية بخار الماء	ASTM E 96:2000	0,049	غم/(سم <sup>2</sup> 24 ساعة)	C-RP014-04
التغيير في السمك (تجربة التقادم)	UNI 8069.1980	0,43	%	C-RP010-04
التغيير في الكتلة (تجربة التقادم)	UNI 8069:1980	1,46	%	C-RP010-04