

Corazza S.r.l.

Via Sandro Pertini, 37

40062 Molinella (BO)

Tel. +39(0)51/88.18.77

Fax +39(0)51/6902146

e-mail: info@corazzagroup.com



Technisches Datenblatt Nr. 9

Überarbeitung Nr, 3

Datum der Überarbeitung 30.05.19

GELBER LATEXSCHAUM

Eigenschaft	Bezugsnorm	Wert	Maßeinheit	Prüfbericht
Dichte	UNI EN ISO 845:2009	0,219	g/cm ³	6125-18
Shore-Härte A	UNI EN 868:2005	7	ShA	6125-18
Maximale Zugbelastung	UNI 6065:2001	0,244	MPa	6125-18
Maximale Zugkraftdehnung	UNI 6065:2001	117	%	6125-18
Bleibende Verformung	UNI EN ISO 815-1:2015	20	%	6125-18
Entzündbarkeitstest	ISO 8191-1:1987	Test bestanden		AD-RP003-04
Optische Rauchdichte	ASTM E 662:1995	11,9		AD-RP002-04
Dosis Toxisches Potential (Toxizitätsindex)	UNI EN 12523.2001	1,15	gmin/m ³	AD-RP001-04
Wasserdampfdurchlässigkeit	ASTM E 96:2000	0,049	g/(cm ² ·24h)	C-RP014-04
Stärkenänderung (Alterungsprüfung)	UNI 8069.1980	0,43	%	C-RP010-04
Massenänderung (Alterungsprüfung)	UNI 8069:1980	1,46	%	C-RP010-04