

Corazza S.r.l.

Via Sandro Pertini, 37

40062 Molinella (BO) Italia

Tel. +39-051/881877

Fax +39-051/6902146

e-mail: info@corazzagroup.com



Ficha Técnica n° 9

Revisión n° 3

Fecha de Revisión 30.05.19

ESPUMA DE LÁTEX AMARILLO

Característica	Norma de referencia	Valor	Unidad de medida	Informe de prueba
Densidad	UNI EN ISO 845:2009	0,219	g/cm ³	6125-18
Dureza Shore A	UNI EN 868:2005	7	ShA	6125-18
Estrés de tracción máximo	UNI 6065:2001	0,244	MPa	6125-18
Alargamiento a tracción máxima	UNI 6065:2001	117	%	6125-18
Deformación residual	UNI EN ISO 815-1:2015	20	%	6125-18
Prueba de inflamabilidad	ISO 8191-1:1987	Test aprobado		AD-RP003-04
Densidad óptica humos	ASTM E 662:1995	11,9		AD-RP002-04
Dosis potencial tóxica (índice de toxicidad)	UNI EN 12523.2001	1,15	g min/m ³	AD-RP001-04
Permeabilidad al vapor ácuo	ASTM E 96:2000	0,049	g/(cm ² ·24h)	C-RP014-04
Variación de espesor (prueba de envejecimiento)	UNI 8069.1980	0,43	%	C-RP010-04
Variación de masa (prueba de envejecimiento)	UNI 8069:1980	1,46	%	C-RP010-04