

Corazza S.r.l.

Via Sandro Pertini, 37

40062 Molinella (BO) Italie

Tél. +39-051/881877

Fax +39-051/6902146

Courriel : info@corazzagroup.com



Fiche technique n° 9

Révision n° 3

Date de révision 30/05/19

MOUSSE DE LATEX JAUNE

Caractéristique	Norme de référence	Valeur	Unité de mesure	Rapport d'essai
Densité	UNI EN ISO 845:2009	0,219	g/cm ³	6125-18
Dureté Shore A	UNI EN 868:2005	7	ShA	6125-18
Contrainte de traction maximale	UNI 6065:2001	0,244	MPa	6125-18
Allongement sous traction maximale	UNI 6065:2001	117	%	6125-18
Déformation résiduelle	UNI EN ISO 815-1:2015	20	%	6125-18
Essai d'inflammabilité	ISO 8191-1:1987	Essai concluant		AD-RP003-04
Densité optique fumées	ASTM E 662:1995	11,9		AD-RP002-04
Dose potentielle toxique (indice de toxicité)	UNI EN 12523.2001	1,15	g min/m ³	AD-RP001-04
Perméabilité à la vapeur d'eau	ASTM E 96:2000	0,049	g/(cm ² ·24h)	C-RP014-04
Variation d'épaisseur (essai de vieillissement)	UNI 8069.1980	0,43	%	C-RP010-04
Variation de masse (essai de vieillissement)	UNI 8069:1980	1,46	%	C-RP010-04