

# Corazza S.r.l.

Via Sandro Pertini, 37

40062 Molinella (BO)

Tel. +39(0)51/88.18.77

Fax +39(0)51/6902146

e-mail: [info@corazzagroup.com](mailto:info@corazzagroup.com)



Technisches Datenblatt Nr. **8**

Überarbeitung Nr. **3**

Datum der Überarbeitung **30.05.19**

## ROSA LATEXSCHAUM

<b>Eigenschaft</b>	<b>Bezugsnorm</b>	<b>Wert</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Prüfbericht</b>
Dichte	UNI EN ISO 845:2009	0,264	g/cm <sup>3</sup>	6126-18
Shore-Härte A	UNI EN 868:2005	11	ShA	6126-18
Maximale Zugbelastung	UNI 6065:2001	0,311	MPa	6126-18
Maximale Zugkraftdehnung	UNI 6065:2001	147	%	6126-18
Bleibende Verformung	UNI EN ISO 815-1:2015	5	%	6126-18
Entzündbarkeitstest	ISO 8191-1:1987	Test bestanden		AD-RP003-04
Optische Rauchdichte	ASTM E 662:1995	8,9		AD-RP002-04
Dosis Toxisches Potential (Toxizitätsindex)	UNI EN 12523.2001	0,84	g-min/m <sup>3</sup>	AD-RP001-04
Wasserdampfdurchlässigkeit	ASTM E 96:2000	0,047	g/(cm <sup>2</sup> ·24h)	C-RP014-04
Stärkenänderung (Alterungsprüfung)	UNI 8069.1980	0,86	%	C-RP010-04
Massenänderung (Alterungsprüfung)	UNI 8069:1980	2,10	%	C-RP010-04