



## بطاقة تقنية

## البيانات المتعلقة ببطاقة السلامة لموردنا

اسم المنتج: **M2M / M4M / M5M** مواد من البوليميرات الصلبة على شكل خلايا

التركيبية	أسيئات إيثيلين-فاينيل + البولي إيثيلين ممتد
الهيكل على شكل خلايا	مغلقة
اللون	متعدد الألوان
الكثافة ((UNI EN 10902	0,180/0,170 كغم/عشر المتر 3
امتصاص الماء ((ASTM D 1056	4,30%
نطاق درجة حرارة الاستقرار للمادة	- 10 درجة مئوية + 70 درجة مئوية
الاستطالة لغاية القطع - (412 ASTM D)	<150%
مقاومة الانقطاع ((ASTM D 412	2,6 ميغا باسكال
مقاومة التمزق (ASTM D 624 )	0.83 كيلونيوتون/متر
مقاومة الضغط (ASTM 1056/85 )	1,4 ميغا باسكال
الصلاية	85 مقياس التحمل شور 00

يجب اعتبار المعلومات الواردة أعلاه دليلا ارشاديا، ففي الواقع حيث إن ظروف بيئة الاستعمال عادة لا تتجاوب مع ظروف التجربة، ويجب أخذ هذه البيانات الفنية كمؤشر فقط ولا تحمل المسؤولية على شركة كوراتسا س.ر.ل.