



FICHE TECHNIQUE

PRODUIT :

Test		Méthode	Unité	Précision	ÉCHANTILLON A 1,5 mm	ÉCHANTILLON B 3,0 mm
Structure cellulaire				± 10 %	< 100	< 100
Couleur					Bleu	Bleu
Densité		GZ-003	kg/m³	± 10 %	230	230
Absorption d'eau (15 min)		SATRA TM6:1993	mg/c m²	± 10 %	25	250
Absorption d'eau (8 heures)			%	± 10 %	130	160
Désorption d'eau (16 heures)			%	± 10 %	100	100
Intervalle de température constante					Non applicable	
Retrait linéaire au bout de 7 jours à 70 °C			%	± 10 %	0	0
Allongement à la rupture		BS-4443 Part 1 Met 3A	%	± 5 %	180	160
Résistance à la traction		BS-4443 Part 1 Met 3	kPa	± 5 %	655	550
Résistance à la déchirure		UNE 53-234 Met B	N/mm	± 5 %	3,0	2,8
Résistance		ISO 20868	cycles	± 5 %	>400	>400
Contrainte de compression		BS-4443 Part1 Met 5	kPa	± 10 %	100	90
Déformation rémanente après compression (50 %, 50 °C, 24h)	30 min	BS-4443 Part 1 Met 6A	%	± 10 %	21	28
	120 min		%	± 10 %	20	27
	24h		%	± 10 %	19	26