



البطاقة التقنية

مراجعة رقم

تاريخ المراجعة

1

30.07.20

Via Sandro Pertini, 37
40062 Molinella (BO)
تلفون +39 051 881877
فاكس +39 051 6902146
e-mail: info@corazzagroup.com

بطاقة تقنية

المنتج: P18-02-015 / P18-03-015

فحص	الطريقة	الوحدة	الدقة	عينة أ 1,5 ملم	عينة ب 3,0 ملم	
هيكل خلوي			$\pm 10\%$	$100 >$	$100 >$	
اللون				أزرق	أزرق	
الكثافة	003-GZ	كغم/م ³	$\pm 10\%$	230	230	
امتصاص الماء (15 دقيقة)	SATRA 6:1993TM	ميليغرام أم/سد م ²	$\pm 10\%$	25	250	
امتصاص الماء (8 ساعات)		%	$\pm 10\%$	130	160	
انتزاع الماء (16 ساعات)		%	$\pm 10\%$	100	100	
نطاق درجة حرارة ثابتة				غير قابل للتطبيق		
انكماش خطي بعد 7 أيام عند 70 درجة مئوية		%	$\pm 10\%$	0	0	
الاستطالة لغاية القطع	جزء BS 4443 1 طريقة 3A	%	$\pm 5\%$	180	160	
مقاومة الشد	جزء BS 4443 1 طريقة 3	كيلو باسكال	$\pm 5\%$	655	550	
مقاومة التمزق	UNE 53- B 234 طريقة	نيوتن/م تر	$\pm 5\%$	3,0	2,8	
مقاومة	20868 ISO	دورات	$\pm 5\%$	$400 <$	$400 <$	
إجهاد الضغط	جزء BS 4443 1 طريقة 5	كيلو باسكال	$\pm 10\%$	100	90	
طعم الضغط (50%), 50 درجة مئوية، 24 ساعة	جزء BS 4443 1 طريقة 6A	%	$\pm 10\%$	21	28	
		أدنى حد 30 حد	%	$\pm 10\%$	20	27
		أدنى حد 120 حد	%	$\pm 10\%$	19	26
24 ساعة		%	$\pm 10\%$			