



## SCHEDA TECNICA

**Dati rilevati dalla scheda tecnica del nostro fornitore**

### **MATERIALE P18-09-020 P18-09-030**

BASE	SCHIUMA COPOLIMERICA
STRUTTURA CELLULARE	CHIUSA
COLORE	BLU
DENSITÀ	190 +/- 10 Kg/m <sup>3</sup>
ASSORBIMENTO D'ACQUA	2% <5%
INTERVALLO DI TEMPERATURA COSTANTE	-20 °C +100 °C
RITIRO LINEARE DOPO 7 GIORNI A 70 °C	<4% max <5%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	>220%
RESISTENZA A TRAZIONE	17 Kg/cmp (1700 kPa)
RESISTENZA A LACERAZIONE	7,2 Kg/cm (0,72 kN/m)
RESISTENZA	ARIA + U.V. – OTTIMA
RESISTENZA A COMPRESSIONE	AL 25% - 0,65 Kg/cmp (65 kPa)
COMPRESSION SET	7%
DUREZZA SHORE C°	22