Corazza S.r.l.

Via Sandro Pertini, 37
40062 Molinella (BO)
Tel. +39(0)51/88.18.77
Fax +39(0)51/6902146
e-mail: info@corazzagroup.com

CORAZZA

Ficha Técnica n°

Revisión n° 1

Fecha de Revisión 30.07.20

FICHA TÉCNICA

Datos indicados en la ficha técnica de nuestro proveedor

MATERIAL P18-09-020 P18-09-030

BASE	ESPUMA COPOLIMÉRICA
ESTRUCTURA CELULAR	CERRADA
COLOR	AZUL
DENSIDAD	190 +/- 10 kg/m3
ABSORCIÓN DE AGUA	2% <5%
INTERVALO DE TEMPERATURA CONSTANTE	-20 °C +100 °C
RETRACCIÓN LINEAL DESPUÉS DE 7 DÍAS A 70 °C	<4% máx. <5%
ALARGAMIENTO DE ROTURA	>220%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	17 kg/cmp (1700 kPa)
RESISTENCIA AL DESGARRO	7,2 kg/cm (0,72 kN/m)
RESISTENCIA	AIRE + U.V. – EXCELENTE
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	AL 25% - 0,65 kg/cmp (65 kPa)
COMPRESSION SET	7%
DUREZA SHORE	22