



البطاقة التقنية

مراجعة رقم

تاريخ المراجعة

1

30.07.20

Via Sandro Pertini, 37

40062 Molinella (BO)

تلفون +39 051 881877

فاكس +39 051 6902146

e-mail: [info@corazzagroup.com](mailto:info@corazzagroup.com)

بطاقة تقنية

البيانات المتعلقة ببطاقة السلامة الخاصة بموردنا

مواد P18-09-020 - P18-09-030

قاعدة	رغوة كوبوليميرية
هيكل خلوي	مغلقة
اللون	أزرق
الكثافة	190 +/- 10 كغم/متر <sup>3</sup>
امتصاص الماء	2% > 5%
نطاق درجة حرارة ثابتة	20 - درجة مئوية + 100 درجة مئوية
انكماش خطي بعد 7 أيام عند 70 درجة مئوية	4% > حد أقصى 5% >
الاستطالة لغاية القطع	220% <
مقاومة الشد	17 كجم / سم (1700 كيلو باسكال)
مقاومة التمزيق	7.2 كغم/سم (0.72 كيلو نيوتن/م)
مقاومة	الهواء + الأشعة فوق البنفسجية - ممتازة
مقاومة الضغط	على 25% - 0,65 كغم/سم <sup>2</sup> (كيلو باسكال)
مجموعة الضغط	7%
جهاز قياس الصلابة Shore على درجة حرارة مئوية	22