



## بطاقة تقنية

البيانات المتعلقة ببطاقة السلامة لموردنا

اسم المنتج: ( PLASTAZOTE MM3 - MM5 أبيض - بيج )

**PLZ3C-PLZ3CF / PLZ5C-PLZ5CF**  
**PLZ3B-PLZ3BF / PLZ5B-PLZ5BF**

33) بلاستازوت عبارة عن رغو بولي إيثيلين بخلايا مغلقة ومتراصة ومتوفرة في شكل ألواح. المواصفات التالية تخص النوعية المنخفضة الكثافة: 33LD (كغم/متر<sup>3</sup>)، 45LD (45 كغم/متر<sup>3</sup>) و 60LD (60 كغم/متر<sup>3</sup>). المادة يمكن تشكيلها في قوالب بسيطة أو معقدة.

الخواص	طريقة الاختبار	الوحدة	القيمة النموذجية STD: LC	القيمة النموذجية	القيمة النموذجية	القيمة النموذجية
الكثافة الجلد/الجلد	ISO845 1988 BS4443 Pt1:2 1988 DIN 53420 1978	كغم/متر <sup>3</sup>	33 (اسمية)	45 (اسمية)	60 (اسمية)	
حدود الحرارة ينصح به	داخلي	درجة مئوية	105 + أقصى 70 - حد أدنى	110 + أقصى 70 - حد أدنى	110 + أقصى 70 - حد أدنى	
حمل الضغط 25% ضغط 40% ضغط 50% ضغط 60% ضغط	ISO 3386/1 1986 1988 BS 4443 Pt1:5a DIN 53577 1988	كيلو باسكال	40	50	70	
تشوه دائم سمك الجلد/الجلد 72 ساعة 50% ضغط 23 درجة مئوية 1/2 ساعة للاستعادة 48 ساعة 20% ضغط 23 درجة مئوية 1/2 ساعة للاستعادة	ISO 3386/1 1986 BS 4443 Pt1:6b 1988 DIN 53572 1986 ISO 1856:C 1980	% فرق	27	22	19	
مقاومة التمزق	ISO 8067 1991 BS4443 Pt6:15 1991	نيوتن/متر	690	770	1030	1490
مقاومة الشد الاستطالة لغاية القطع	ISO 1798 1983 BS 4443 Pt1:3a 1988 DIN 53571 1986	كيلو باسكال %	455	375	600	790
			135	120	150	160

					انتقال بخار الماء
					درجة الحرارة = 38 درجة مئوية
					تدرج الرطوبة النسبية = 5,88/0 %
					النفاذية
					العينة = سمك 25 ملم
18	24	47	30	ميكرو غرام/متر <sup>3</sup> /ثانية	
08,0	1,0	19,0	13,0	نانو حبيبية/باسكال/ثانية/متر	
					ISO 1663 1981 BS 4370 Pt2:8 1993 DIN 53429 1971

					امتصاص الماء
					يوم واحد
					7 أيام
					14 يوم
					28 يوم
0.1 >	0.1 >	0.1 >	% حجم		
0.3 >	0.3 >	0.3 >	% حجم		
0,4 >	0,4 >	0,4 >	% حجم		
0.5 >	0.5 >	0.5 >	% حجم		
					DIN 53428 1986

					التوصيل الحراري
					تجربة على متوسط درجة حرارة 10 مئوية
0,048	0,043	0,040	واط/متر كلفن		
					8302ISO BS874Pt2:2.1 1986

					الاحتراق الأفقي
					السمك 5 ملم
					السمك 13 ملم
1.1	1.3	1.5	ملم/ثانية		
7,0	8,0	1,1	ملم/ثانية		
قم بالترقية إلى سمك 7 مم وأكثر	قم بالترقية إلى سمك 7 مم وأكثر	قم بالترقية إلى سمك 7 مم وأكثر			
					ISO3582 1978 BS4735 1974 302FMVSS

					سلم 00 جهاز قياس الصلابة Shore
					(سمك الخلية/الخلية 10 ملم كحد أدنى)
65	62	54			
					BS2782:Pt3 طريقة 365B:1992

أقصى درجة حرارة للاستخدام  
يتم تعريف درجة الحرارة القصوى للاستخدام على أنها درجة الحرارة التي ستتسبب في انكماش خطي بنسبة 5 % بعد 24 ساعة من التعرض، على عينة 100 × 100 × 25 مم.

تعتمد درجة الانكماش على نوع المادة وكثافتها ودرجة حرارتها وفترة التعرض وحجم العينة وحجم الخلية.

قد تمثل درجات الحرارة الأخرى العامل المحدد وفقاً للظروف الخاصة لكل تطبيق.