Corazza S.r.l.

Via Sandro Pertini, 37
40062 Molinella (BO)
Tel. +39(0)51/88.18.77
Fax +39(0)51/6902146
e-mail : info@corazzagroup.com

CORAZZA

Fiche technique n°	**19**
Révision n°	**2**
Date de Révision	**31.03.10**

FICHE TECHNIQUE

Données extraites de la fiche technique de notre fournisseur

Dénomination du produit : **S2 / 3 / 4 / 5 /6 / 7**

Poids : 220 ± 10 g/m^2 Epaisseur : 0,50 mm

Résistance à l'abrasion : 51.200 tours (Martindale BS 5690)

Résistance à la plaque chauffante : 150° C 30 sec.

Résistance à la flexion : 20° C > 150000 cycles
- 10° C > 50000 cycles
- 5 ° C > 50000 cycles

		LONGITUDINAL	TRANSVERSAL
Traction (UNI 4818/6)	Kg/5cm	54 ± 5	40 ± 4
Allongement à la rupture (UNI 4818/6)	%	62 ± 6	120 ± 12
Résistance au déchirement (UNI 4818/9)	Kg	3,2 ± 0,5	3,2 ± 0,5
Résistance à la couture (UNI 4818/11)	Kg/5cm	33 ± 3	25 ± 2
Décollement support (UNI 4818/10)	Kg/cm	2 ± 0,4	2 ± 0,4

INJECTION :

Essai d'étanchéité à l'eau à pression hydrostatique limite h = mt.2 (évaluation) :
(UNI 5122)

Composition %	Support 60%	100% PA
	Résine 40%	PU

Remarque : Les données techniques étant indicatives, elles peuvent être modifiées sans préavis.