



TECHNISCHES DATENBLATT

Angaben aus dem technischen Datenblatt unseres Lieferanten

Produktbezeichnung: **TERM28 BIANCO Festes zelliges Polymermaterial**

Zusammensetzung	E.V.A. + P.E. Schaumstoff
Zellstruktur	Geschlossen
Farbe	Multicolor
Dichte (UNI EN 10902)	0,170/0,180 kg/dm ³
Wasseraufnahme (ASTM D 1056)	4,30 %
Temperaturbereich der Materialstabilität	-10 °C + 70 °C
Bruchdehnung – (ASTM D 412)	> 150%
Bruchfestigkeit (ASTM D 412)	2,6 MPa
Ausreißwiderstand (ASTM D 624)	0.83 KN/m
Kompressionsfestigkeit (ASTM 1056/85)	1,4 MPa
Härte	85 Shore 00

Die oben aufgeführten Informationen sind als Leitfaden anzusehen. Da die Umgebungsbedingungen für die Verwendung im Allgemeinen nicht mit denen der Prüfmethode übereinstimmen, sind die technischen Daten als rein indikativ zu betrachten und implizieren keine Haftung seitens der Corazza srl.