



## بطاقة تقنية

## البيانات المتعلقة ببطاقة السلامة لموردنا

اسم المنتج: **TERMOFORM 10/BA** مواد من البوليمرات الصلبة على شكل خلايا

أسيئات إيثيلين-فاينيل + البولي إيثيلين متمد	التركيبية
مغلقة	الهيكل على شكل خلايا
متعدد الألوان	اللون
0,180/0,170 كغم/عشر المتر 3	الكثافة (UNI EN 10902))
4,30%	امتصاص الماء (ASTM D 1056))
10 - درجة مئوية + 70 درجة مئوية	نطاق درجة حرارة الاستقرار للمادة
<150%	الاستطالة لغاية القطع - (412 ASTM D)
2,6 ميغا باسكال	مقاومة الانقطاع (ASTM D 412))
0.83 كيلونيوتون/متر	مقاومة التمزق (ASTM D 624 )
1,4 ميغا باسكال	مقاومة الضغط (ASTM 1056/85 )
85 مقياس التحمل شور 00	الصلابة

يجب اعتبار المعلومات الواردة أعلاه دليلا ارشاديا، ففي الواقع حيث إن ظروف بيئة الاستعمال عادة لا تتجاوب مع ظروف التجربة، ويجب أخذ هذه البيانات الفنية كمؤشر فقط ولا تحمل المسؤولية على شركة كوراتسا س.ر.ل.