



TECHNISCHES DATENBLATT

Angaben aus dem technischen Datenblatt unseres Lieferanten

Produktbezeichnung: **TERMOFORM10B/A Festes zelliges Polymermaterial**

| | |
|--|--------------------------------|
| Zusammensetzung | E.V.A. + P.E. Schaumstoff |
| Zellstruktur | Geschlossen |
| Farbe | Multicolor |
| Dichte (UNI EN 10902) | 0,170/0,180 kg/dm ³ |
| Wasseraufnahme (ASTM D 1056) | 4,30 % |
| Temperaturbereich der Materialstabilität | -10 °C + 70 °C |
| Bruchdehnung – (ASTM D 412) | > 150% |
| Bruchfestigkeit (ASTM D 412) | 2,6 MPa |
| Ausreißwiderstand (ASTM D 624) | 0.83 KN/m |
| Kompressionsfestigkeit (ASTM 1056/85) | 1,4 MPa |
| Härte | 85 Shore 00 |

Die oben aufgeführten Informationen sind als Leitfaden anzusehen. Da die Umgebungsbedingungen für die Verwendung im Allgemeinen nicht mit denen der Prüfmethode übereinstimmen, sind die technischen Daten als rein indikativ zu betrachten und implizieren keine Haftung seitens der Corazza srl.