

**SCHEDA TECNICA****Dati rilevati dalla scheda tecnica del nostro fornitore**

Denominazione prodotto : **TX175 – fibre di cellulosa con aggiunta di additivi**  
Spessore : 1,75 mm

<b>Caratteristiche tecniche</b>	<b>Valore tipico</b>	<b>Valore minimo/massimo</b>
Spessore	1,78 mm	1,75/1,89
Larghezza foglio/rotolo	Ordine (cm)	130/166
Lunghezza foglio	Ordine (cm)	50/200
Lunghezza rotolo	Ordine (m)	
Formato standard del foglio	125x150 cm	
Numero di fogli per bancale	450	
Densità	0,570 g/cm <sup>3</sup>	
Rigidità Taber	Long	2010 g/cm
	Trasv	1195 g/cm
Umidità	4,0 %	1610 2410
Taped Mullen	1500 kPa	960 1430
Resistenza..Hot melt	600 N	2,5 6
Assorbimento d'acqua dopo 2 ore	%	30 %
Res. all'abrasione umida	2 su Scala 1-6	

Questo prodotto ottempera all'emendamento del II° Decreto del Ministero Tedesco della Sanità TRGS 614 relativo ai beni di consumo e pertanto non contiene coloranti che, dissociandosi, possono liberare le ammine elencate nel decreto stesso, non contiene cromo esavalente, il contenuto di pentaclorofenolo o altro fenolo clorinato è inferiore a 0,5 mg/kg ed è esente da TBT.