

## FICHE TECHNIQUE

### Données relevées sur la fiche technique de notre fournisseur

Nom du produit : **TX175 – fibres de cellulose avec additifs**  
Épaisseur : 1,75 mm

Caractéristiques techniques	Valeur typique	Valeur minimum/maximum
Épaisseur	1,78 mm	1,75/1,89
Largeur feuille/rouleau	Ordre (cm)	130/166
Longueur feuille	Ordre (cm)	50/200
Longueur rouleau	Ordre (m)	
Format standard de la feuille	125 x 150 cm	
Nombre de feuilles par palette	450	
Densité	0,570 g/cm <sup>3</sup>	
Test rigidité Taber	2010 g/cm	1610 2410
	1195 g/cm	960 1430
	4,0 %	2,5 6
Humidité	1500 kPa	
Éclatomètre Mullen	600 N	
Résistance Hot melt	%	30 %
Absorption d'eau après 2 heures	2 sur échelle	
Résistance à l'abrasion humide	1-6	

Ce produit satisfait à l'amendement du 2<sup>e</sup> décret du Ministère allemand de la Santé TRGS 614 concernant les biens de consommation et par conséquent, il ne contient pas de colorants qui, en se dissociant, peuvent libérer les amines mentionnées dans le décret, ni de chrome hexavalent, la teneur en pentachlorophénol ou autre phénol chloriné est inférieure à 0,5 mg/kg, enfin il est exempt de TBT.