



TECHNISCHES DATENBLATT

Angaben aus dem technischen Datenblatt unseres Lieferanten

Produktbezeichnung: **TX175 – Cellulosefaser mit Zusatz von Additiven**
Stärke: 1,75 mm

Technische Eigenschaften	Typischer Wert	Mindest- / Höchstwert
Stärke	1,78 mm	1,75/1,89
Bogen-/Rollenbreite	Bestellung (cm)	130/166
Bogenlänge	Bestellung (cm)	50/200
Rollenlänge	Bestellung (cm)	
Standardformat des Bogens	125x150 cm	
Anzahl der Bögen pro Palette	450	
Dichte	0,570 g/cm ³	
Taber-Steifigkeit	2010 g/cm	1610 2410
	Längsrichtung	
	Querrichtung	960 1430
Feuchtigkeit	4,0 %	2,5 6
Taped Mullen	1500 kPa	
Festigkeit..Hot melt	600 N	
Wasseraufnahme nach 2 Stunden	%	30 %
Nasse Abriebfestigkeit	2 auf Skala 1-6	

Dieses Produkt erfüllt die Änderung des II. Dekrets des deutschen Bundesgesundheitsministeriums TRGS 614 zu Konsumgütern und enthält daher keine Farbstoffe, die durch Dissoziation die im Dekret aufgeführten Amine freisetzen können, es enthält kein sechswertiges Chrom, der Gehalt an Pentachlorphenol oder anderen chlorierten Phenolen liegt unter 0,5 mg/kg und es ist frei von TBT.