

## FICHA TÉCNICA

### Datos indicados en la ficha técnica de nuestro proveedor

Denominación del producto: **TX175 – fibras de celulosa con aditivos añadidos**  
Espesor: 1,75 mm

Características técnicas	Valor típico	Valor mínimo/máximo
Espesor	1,78 mm	1,75/1,89
Ancho de la hoja/del rollo	Orden (cm)	130/166
Ancho de la hoja	Orden (cm)	50/200
Longitud del rollo	Orden (m)	
Formato estándar de la hoja	125x150 cm	
Número de hojas por bancada	450	
Densidad	0,570 g/cm <sup>3</sup>	
Rigidez Taber	2010 g/cm	1610 2410
	1195 g/cm	960 1430
	4,0 %	2,5 6
Humedad	1500 kPa	
Taped Mullen	600 N	
Resistencia..Hot melt	%	30 %
Absorción de agua después de 2 horas	2 en Escala 1-6	
Res. a la abrasión húmeda		

Este producto cumple con la enmienda del II° Decreto del Ministerio de Sanidad alemán TRGS 614 relativo a los bienes de consumo; por lo tanto, no contiene colorantes susceptibles, al disociarse, de liberar las aminas indicadas en el mencionado decreto. No contiene cromo hexavalente, el contenido de pentaclorofenol u otro fenol clorinado es inferior a 0,5 mg/kg y está libre de TBT.